



SUPER SIGILLANTE CEMENTO & CALCESTRUZZO

SIGILLANTE PER RIPARAZIONI PER IL RIPRISTINO DI CREPE E SPACCATURE DI GRANDI DIMENSIONI IN FUGHE IN CEMENTO E CALCESTRUZZO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Sigillante per riparazioni di prima qualità, pronto all'uso, per il ripristino di crepe e spaccature di grandi dimensioni in fughe in cemento, muri, calcestruzzo ecc. Riempitivo, adatto per interni ed esterni, sovraverniciabile, carteggiabile e dotato di resistenza permanente agli agenti atmosferici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il ripristino di crepe e spaccature di grandi dimensioni in fughe in cemento, muri (in calcestruzzo), sia in interni che in esterni. Particolarmente adatto per il ripristino di fughe (in cemento) rovinate in presenza di muri datati. Eccellente aderenza su numerosi materiali da costruzione, quali calcestruzzo, muratura e pietra
Non indicato per Non adatto a bitume, PE, PP e PTFE.

PROPRIETÀ

- Facilmente e velocemente applicabile direttamente dalla cartuccia
- Eccellente aderenza su cemento, calcestruzzo e pietra
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Molto rapido: dopo alcune ore resistente alla pioggia e agli agenti atmosferici
- Resistente all'usura
- Carteggiabile
- Sovraverniciabile
- Irrestringibile
- Struttura e colore grigio cemento
- Carteggiabile

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, ruggine e grasso.

Utensili: Applicare il contenuto della cartuccia con una pistola Power Pistol. Strumento multiuso per aprire la cartuccia e lavorare il sigillante.

APPLICAZIONI

Resa: 1 cartuccia per una fuga di 6,4 metri da 8 x 6 mm.

Modalità di utilizzo:

Utilizzare una pistola dosatrice per sigillante per lavorare con le cartucce. Aprire la cartuccia tagliando la punta in plastica sopra la filettatura con un coltello affilato. Avvitare l'ugello e tagliare ad angolo in corrispondenza del diametro desiderato. Utilizzare una pistola dosatrice per sigillante per lavorare con le cartucce. Aprire la cartuccia tagliando la punta in plastica sopra la filettatura con un coltello affilato. Avvitare l'ugello e tagliare ad angolo in corrispondenza del diametro desiderato. Assicurarsi di avere una larghezza della fuga di minimo 6 mm e massimo 18 mm. Spruzzare uniformemente il sigillante nella fuga e pressarlo e appianarlo entro 10 minuti con una spatola umida o Bostik Silicone Multi Tool. Non utilizzare su muri pienamente esposti al sole durante l'applicazione, perché questo può influenzare negativamente il risultato. Non adatto per giunti di dilatazione. Dopo alcune ore il sigillante è resistente alla pioggia e agli agenti atmosferici.

Macchie/Residui: Dopo circa 10 minuti pulire le macchie lungo la fuga con uno scopino o una spugna bagnata.

Punti di attenzione: Do not apply to walls that would be exposed to full sunlight during application. This can have an adverse effect on the final result. Not suitable for dilatation joints. Within a few hours, the sealant will be weather- and rain-proof.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	Grigio
Elasticità:	No
Potere riempitivo:	Buona
Resistenza alle muffe:	No
Resistenza all'umidità:	Buona
Residuo secco ca.:	85 %
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Viscosità:	Pastosa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 30 mesi dopo la produzione. Minimo 30 mesi. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Riporre in una confezione ben sigillata, in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti. Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.